Декоративная штукатурка

8 999 540 09 72

Жидкий травертин - это уникальное покрытие на **96%** состоящее из натурального камня с экологически чистыми связующими, отличающееся высокой прочностью к влаге, ультрафиолету и заморозкам.

Используется для наружной и внутренней отделки поверхностей зданий.

Травертин – невероятно интересный натуральный камень, который широко ценили еще древние римляне. Не случайно же они выбрали именно его в качестве основного строительного материала для Колизея! Колизей в Риме построили в 80 году нашей эры и он оказался настолько долговечным, что не только активно использовался по назначению более пятисот лет, но и смог неплохо сохраниться до наших дней благодаря прочности травертина.

Преимущество продукции

1. Исходное сырье - натуральный травертин
2. Экологически чистый продукт
3. Не подвержен вредному воздействию окружающей среды
4. Идеально подходит для работы в зонах с повышенной сейсмической активностью
5. Не поддерживает горение
6. Устойчив к воздействию вредных микроорганизмов и грибков
7. Не выгорает и не выцветает
8. Не впитывает запахи

Исходное сырье данного продукта - природный камень натуральный травертин.

Характеристики травертина допускают, что окраска породы колеблется от жёлтого до красного. Кроме того, существует множество оттенков – бежевый, коричневый, песочный, цвет орехового дерева и другие.

По популярности среди отделочных камней травертин стоит на втором месте после мрамора. Но ни по практическим свойствам, ни по декоративным возможностям ни в чем ему не уступает. Тем более, что травертин – это тот же мрамор, только молодой и еще «недозревший».

Жидкий травертин-декоративная штукатурка имитирующая текстуру камня травертина. На 96% состоящая из натурального камня с экологически чистыми связующими. Обладает высокой адгезией к основанию, не подвержен влиянию окружающей среды.

Широкие возможности варьирования степени шероховатости поверхности позволяют получить более рельефную фактуру молодого травертина или сглаженные формы обветренного камня.

Материал не токсичен, не содержит органических растворителей, пожаровзрывобезопасен, устойчив к появлению грибка.

Указания по эксплуатации

•Штукатурку SUN-MIX следует применять в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01
•Штукатурные работы по отделке фасадов зданий штукатуркой SUN-MIX следует проводить при температуре наружного воздуха не ниже 5 градусов по Цельсию
• Штукатурка SUN-MIX наносится на отделываемую поверхность вручную
•Расход штукатурки SUN-MIX на 1 кв.м отделываемой поверхности составляет 3,0-4,0 kg при толщине слоя 2-3 mm.

Технология нанесения штукатурки

•Материал следует равномерно нанести по всей поверхности с помощью нержавеющего шпателя, оставляя толщину слоя приблизительно 1 мм.
•Выждав 12 часов, следует приступить к нанесению второго слоя и формированию углублений кистью с жестким ворсом, обработав, таким образом, всю поверхность. Когда материал слегка подсохнет (в течение последующих 30-40 минут), необходимо сгладить и уплотнить поверхность нержавеющим шпателем, при этом в процессе должны оставаться как ровные участки, так и характерные углубления, имитирующие камень. Движения шпателем по поверхности в процессе разглаживания следует производить в горизонтальном направлении, а нажим на инструмент должен быть мягкий. В процессе работы материал должен оставаться влажным. Подсохший материал необходимо смочить водой из пульверизатора.
•Для создания эффекта каменной кладки следует расчертить поверхность на формы блоков с помощью рустовки, используя металлическую линейку в качестве направляющей, форма и размер блоков могут быть произвольными.
Минимальное время высыхания штукатурки составляет 24 часа, после чего можно приступать к нанесению финишного слоя.

Технические требования

Наименование показателей	Нормативные значения показателей
Подвижность, cm	7-9
Время высыхания штукатурного слоя, h, не более	24
Прочность сцепления штукатурного слоя с основанием, MPa (kgf/кв.м), не менее	0,1(1,0)
Стойкость штукатурного слоя к статическому воздействию воды при температуре (20+/-2) градусов по Цельсию, h, не менее	24
Морозостойкость, цикл, не менее	25

Требования безопасности и охрана окружающей среды

- Штукатурка SUN-MIX относится к веществам IY класса опасности по воздействию на организм человека согласно ГОСТ 12.1.005
- Штукатурка SUN-MIX является пожаро-взрывобезопасным материалом
- При производстве штукатурки SUN-MIX должны соблюдаться требования безопасности труда по ГОСТ 12.0.004
- Утилизация отходов, образующихся при производстве штукатурки SUN-MIX, осуществляется в соответствии с СанПин № 0300-11

Готовые обьекты

Готовые обьекты

Готовые обьекты

Готовые обьекты

Готовые обьекты

Готовые обьекты